



Safe Slip

Libération de formulaire
d'émulsion d'eau

DONNÉES DE PRODUIT

DESCRIPTION

Safe Slip est le formulaire concret émulsionné d'une action double libèrent de l'agent convenable pour l'utilisation avec tous les types de matériel se formant. **Safe Slip** est disponible dans un prêt pour utiliser la formulation et la version concentrée.

UTILISATIONS

- Tous les types de matériel se formant et paquebots de formulaire en incluant elastomeric, PVC et EPS
- Versé endroit, béton architectural et précoulé
- Fibres de verre, bois ou moisissures concrètes de plastique
- Équipement tel que le dallage des ordinateurs, les palans de seau, les pompes concrètes et les bogheis
- Tous les types de porte en métal et de châssis de fenêtre

AVANTAGES

- Contenu Composé Organique Volatil bas
- Ne tachera pas le béton architectural ou précoulé en couleur blanc ou clair
- Aucune odeur
- Étend la vie de formulaires et inhibe l'oxydation de formulaires en métal
- Adhère bien à la surface verticale
- Réduit le prix de la main-d'œuvre du fait de se déshabiller et du fait de nettoyer des formulaires et un équipement

L'emballage et nombre de partie		
5 fille (18.9L)	36/palette	F6010.05
55 fille (208L)	4/palette	F6010.55

DONNÉES TECHNIQUES

Se conforme à V.O.C national. Normes d'émission pour les Couches Architecturales, Règlement EPA fédéral la Partie 59 de CFR.

Guide estimant		
Substrate	ft ² /gal	m ² /gal
Bois, contreplaqué, EPS	900	22
HDP	1200	29
PVC, fins de plastique	2000	49
Métal, fibres de verre lisses	2000	49

DIRECTIONS

Préparation de surface : les Formulaires doivent être propres et sans toute poussière, la crasse, laitance, a durci le béton ou le résidu qui pourrait décolorer le nouveau béton.

Application : Appliquez **Safe Slip** avec une brosse, un rouleau ou un pulvérisateur pressurisé. Faites partir l'excès et les gouttes avec un chiffon propre, doux. Attendez un minimum de 60 minutes avant le béton de coulée.

Nouveaux Formulaires de Bois : Appliquez le manteau initial de **Safe Slip** à un taux de 900 ft²/gallon (22 m²/liter) et n'essuyez pas. Permettez à l'agent de libération d'absorber dans la surface de bois. Pour les formulaires extrêmement poreux un deuxième manteau de saturation peut être nécessaire avant la première utilisation. Permettez aux formulaires de sécher alors le remanteau et essuyer l'excès comme mentionné ci-dessus.

Nettoyage

Les outils propres et l'équipement avaient l'habitude d'appliquer **Safe Slip** avec le détergent et l'eau chaude.

STOCKAGE

Ne permettez pas de geler. Le magasin a cacheté fermement des récipients dans la région sèche au-dessus 40°F (4°C) la Durée de conservation de matière correctement conservée est deux ans de la date de fabrication.

RESTRICTIONS

- N'utilisez pas comme une inclinaison en haut le brisant d'obligation. Toutes les précautions d'étiquette et le SDS doivent être lus et compris complètement avant d'utiliser ce produit.
- Ne refaites pas s'appliquent. L'agent de libération d'excès peut provoquer des défauts, des vides et des trous de bogue sur la surface formée.
- Protégez du fait de geler. Matière de condition à 50°F (10°C) avant l'application.

Vérifiez que les versions les plus actuelles de la Fiche de données de produit et de SDS sont utilisées vont à www.chemmasters.net ou contactent ChemMasters le Service Technique à 1-800-486-7866 pour vérifier.

La bonne application est la responsabilité de l'utilisateur. ChemMasters peut faire seulement des recommandations techniques et ne peut pas fournir le contrôle de qualité sur le jobsite.

Précautions :

L'irritation d'oeil de causes Lave des mains et une peau tout à fait après la manipulation.

Ce produit est Formulé et Étiqueté pour l'Utilisation Industrielle et Commerciale Seulement

POUR LES MEILLEURS RÉSULTATS ET L'USAGE LE PLUS SÛR, L'UTILISATEUR EST SPÉCIFIQUEMENT ORDONNÉ DE
CONSULTER LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ MATÉRIELLE ACTUELLE
ET L'ÉTIQUETTE DE PAQUET POUR CE PRODUIT

Nous justifions nos produits pour rencontrer nos spécifications publiées et être gratuits des défauts dans le matériel et le métier aux niveaux de qualité acceptables définis dans ces spécifications. Si les niveaux de qualité acceptables ne sont pas spécifiés, les niveaux de qualité acceptables seront les normalement fournis par nous pour le produit. Nous ne faisons aucune garantie des résultats à être obtenus de l'utilisation de nos produits. Uniquement la prérogative d'Acheteur et la responsabilité. Nous sommes heureux d'offrir des suggestions sur l'utilisation de nos produits. Néanmoins, il n'y a aucune garantie donnée sauf de telles garanties d'express offertes dans la connexion avec la vente d'un produit particulier. Notre responsabilité doit être limitée au remplacement de, ou le remboursement d'un montant pour ne pas excéder le prix d'achat attribué à, les marchandises quant auxquelles une telle réclamation est faite. Alternatives de Notre sélection d'une de ces doit être le remède exclusif d'Acheteur. N'ALLONS DEMI-CADRATIN AUCUN CAS BON SENS être RESPONSABLES POUR LES DOMMAGES IMPORTANTS OU SPÉCIAUX, MÊME SI sur ONU du BON SENS CONSEILLÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. LES GARANTIES SUSDITES SONT À LA PLACE DE TOUTES LES AUTRES GARANTIES, LES GARANTIES, LES CO-CONDITIONS ET LES REPRÉSENTATIONS, ont OU EXPRIMORDIAL ont IMPLIQUÉ, ONU de SI LE FAIT DE SURVENIR SELON STATUT, DROIT COUTUMIER, USAGE OU COMMERCE, COURS DE TRANSACTION OU AUTREMENT, DEMI-CADRATIN INCLUANT, MAIS PAS un LIMITÉ À, une ONU de LES GARANTIES IMPLICITES DE VALEUR MARCHANDE OU D'APTITUDE DANS MAIS PARTICULIER. ©2001ChemMasters imprimé dans U.S.A.